

iQ MEGALIT

TEKNİK FÖY

STANDARTLAR

iQ MEGALIT

SERTİFİKASYON & SINIFLANDIRMA		
Döşeme Cinsi	ISO 10581	Homojen Tek Katmanlı Vinil Zemin Kaplaması
Bağlayıcı İçerik	ISO 10581	Tip I
CE Sertifikasyonu	EN 14041	Var
Kullanım Sınıfı	ISO 10874	Ticari:34 Endüstriyel:43
TEKNİK ÖZELLİKLER		
Yüzey Güçlendirme		Yeni iQ PUR
Toplam Kalınlık	ISO 24346	2.0 mm
Toplam Ağırlık	ISO 23997	2500 g/m ²
Teslim Şekli	ISO 24341	Yaklaşık 2x23 m
	ISO 24342	61 x 61 cm
TEKNİK PERFORMANS		
Boyutsal Stabilite	ISO 23999	≤ 0.40% rulo için ≤ 0.25% karo için
Yangına Karşı Direnç	EN ISO 13501-1 EN ISO 9239-1 EN ISO 11925-2	Sınıf B _{f1} s1 ≥ 8 kW/m ² Testi geçti
Kalıcı Batma Direnci	ISO 24343-1	Yaklaşık 0.02mm
Sandalye Tekerlekleri ile Aşınma	ISO 4918	Aşınmaz
Statik Elektriksel Yükleme	EN 1815	< 2kV
Temiz Oda Testi	ASTM F24 F51	Sınıf A
Geri Dönüştürülmüş İçerik		25.50%
Yerden Isıtma		Uygun- Max. 27° C
Isı Direnci	EN 12667	Yaklaşık 0.01 m ² K/W
Renk Değişimi (solmazlık)	EN ISO 105-B02	≥ Seviye 7
Kimyasal Direnç	ISO 26987	Mükemmel
Dekontaminasyon	ISO 8690	Mükemmel
Bakteri Üremesi Direnci	ISO 846 Part C	Bakteri üremesini desteklemez
Kayma Direnci	DIN 51130 EN 13896 BS 7976-2	R9 ≥ 0.3 Düşük kayma riski
Ek Yeri Direnci	EN 684	Ortalama Değer: ≥ 240 N /50 mm
ÇEVRE PERFORMANSI		
TVOC Emisyonu	AgBB/ DIBt	≤ 10 µg/m ³ (28 gün sonra)
RENKLER		
		24

Bu teknik föydeki bilgiler ürünü geliştirme amaçlı olarak değişiklik gösterebilir. (07/17)

Uygulama, temizlik ve bakım gibi konularda Tarkett'in talimatlarına uyulmalıdır.

Lütfen bu talimatlar için Tarkett Aspen'le irtibat kurunuz.

