

# ECLIPSE ACOUSTIC

## TEKNİK FÖY

| STANDARTLAR                       |                                               | ECLIPSE ACOUSTIC                                                  |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| SERTİFİKASYON & SINIFLANDIRMA     |                                               |                                                                   |
| Döşeme Cinsi                      | ISO 11638                                     | Homojen köpük tabanlı akustik vinil zemin kaplaması               |
| Kullanım Sınıfı                   | EN ISO 10874                                  | Ticari: 34<br>Endüstriyel: 42                                     |
| Aşınma Tabakası Bağlayıcı İçeriği | ISO 11638                                     | Tip II                                                            |
| TEKNİK ÖZELLİKLER                 |                                               |                                                                   |
| Toplam Kalınlık                   | EN ISO 24346                                  | 3.7 mm                                                            |
| Toplam Ağırlık                    | EN ISO 23997                                  | 3.600 g/m <sup>2</sup>                                            |
| Aşınma Tabakası Kalınlığı         | EN ISO 24340                                  | 2.0 mm                                                            |
| Köpük Taban Kalınlığı             | EN ISO 24340                                  | 1.5 mm                                                            |
| Yapıştırıcı Folyo Kalınlığı       | EN ISO 24340                                  | 0.2 mm                                                            |
| Yüzey Güçlendirme                 |                                               | PUR                                                               |
| Teslim Şekli                      | EN ISO 24341 (Rulo)                           | 23 m x 195 cm<br>Art.no. 21085---3 dijital renk kodu              |
| CE KRİTERLERİ (EN 14041)          |                                               |                                                                   |
| Performans Deklerasyonu           | EN 14041                                      | 0019-0050-DoP-2013-07                                             |
| Yangın Direnci                    | EN 13501-1<br>EN ISO 9239-1<br>EN ISO 11925-2 | Bfl-s1<br>≥ 8 kW/m <sup>2</sup><br>Evet                           |
| Termal Direnç                     | EN 12667/DIN 52612                            | ~ 0.01 m <sup>2</sup> K/W                                         |
| Kayma Direnci                     | EN 13893/BS 7976-2                            | ≥ 0.3 / Düşük Kayma Riski                                         |
| TEKNİK PERFORMANS                 |                                               |                                                                   |
| Kalıcı Batma                      | EN ISO 24343-1                                | Gerekli değer ≤ 0.20 mm                                           |
| Darbe sesi emme                   | EN ISO 717/2                                  | ~ + 17 dB                                                         |
| Kayma Direnci                     | DIN 51130                                     | R9                                                                |
| Temiz Oda Testi                   | ASTM F24 F51<br>ISO 14644-1                   | Sınıf A<br>ISO Sınıf 4                                            |
| Dekontaminasyon                   | ISO 8690                                      | İyi                                                               |
| Bakteri Üremesi Direnci           | EN ISO 846: Bölüm C                           | Bakteri üremesini desteklemez                                     |
| Kimyasal Direnç                   | EN ISO 26987                                  | Yüksek direnç                                                     |
| Sandalye Tekerlekleri ile Aşınma  | ISO 4918                                      | Zarar vermez                                                      |
| Esneklik                          | ISO 24344                                     | Geçti                                                             |
| Boyutsal Stabilite                | EN ISO 23999                                  | ≤ 0.40 % rulo için                                                |
| Renk Değişimi (Solmazlık)         | EN ISO 105-B02                                | ≥ 6                                                               |
| Ek Yeri Direnci                   | EN 684                                        | Ortalama Değer: ≥ 240 N / 50 mm<br>Ölçülen Değer: ≥ 180 N / 50 mm |
| Yerden Isıtma                     |                                               | Uygun - max. 27°C                                                 |
| ÇEVRE PERFORMANSI                 |                                               |                                                                   |
| TVOC Emisyonu                     | ISO 16000-9 / İç mekan hava kalitesi          | ≤ 10 µg/m <sup>3</sup> (28 gün sonra) / Platinum                  |
| RENKLER                           |                                               |                                                                   |
|                                   |                                               | 12                                                                |

Bu teknik föydeki bilgiler ürünü geliştirme amaçlı olarak değişiklik gösterebilir. (04/18)  
Uygulama, temizlik ve bakım gibi konularda Tarkett'in talimatlarına uyulmalıdır.  
Lütfen bu talimatlar için Tarkett Aspen'le irtibat kurunuz.

CUSTOMS TARIFF : 4820 5000 00

