







FLEXLOCK

TEKNİK FÖY

	STANDARTLAR	FLEXLOCK
SERTİFİKASYON & SINIFLANDIRMA		
Döşeme Cinsi	EN 14904	Bölgesel elastik ahşap zeminler
Formaldehit Emisyonu	EN 717-1 EN 717-2	E1
Pentaklorofenol	EN 12673	Yok
TEKNİK ÖZELLİKLER		
Toplam Kalınlık	EN ISO 24340	64 mm
Aşınma Tabakası Kalınlığı	EN ISO 13647	3.5 mm
Toplam Ağırlık	EN ISO 23997	22.26 kg/m ²
Genişlik		194 mm
Uzunluk		2.520 mm
GÜVENLİK İÇİN GEREKEN KOŞULLAR		
Sürtünme Kat Sayısı	EN 13036-4	80 - 110
Şok Emme	Ölçülen Ortalama Değer EN 14808 Standardı	A3 ≥ %40 < %50
Dikey Deformasyon	Ölçülen Ortalama Değer EN 14809 Standardı	A3 ≥ 1.8 mm < 3.5 mm
Yansıtıcı Parlaklık	EN ISO 2813	Uygun
TEKNİK PERFORMANS		
Dikey Top Sekmesi	EN 12235	≥ %90
Yangına Karşı Direnç	EN 13501-1	C _f -s1
Aşınmaya Karşı Direnç	EN ISO 5470-1	< 80 mg
Kalıcı Batma Direnci	Ölçülen Ortalama Değer EN 1516 Standardı	Uygun < 0.5 mm
Tekerleklerle Karşı Direnç	EN 1569	Uygun
Darbe Direnci	EN 1517	Uygun < 0.5 mm
ÖZELLİKLER		
Yüzey Güçlendirme		 Yüksek dirençli Sports Lacquer cilası
Bakım		Kolay bakım   
Mevcut Ağaç Türleri		 Oak  Beech

Bu teknik föydeki bilgiler ürünü geliştirme amaçlı olarak değişiklik gösterebilir. (10/18)
Uygulama, temizlik ve bakım gibi konularda Tarkett'in talimatlarına uyulmalıdır.
Lütfen bu talimatlar için Tarkett Aspen'le irtibat kurunuz.

