

# iD SUPERNATURE & TATTOO

## TEKNİK FÖY

	STANDARTLAR	iD SUPERNATURE & TATTOO
<b>SERTİFİKASYON &amp; SINIFLANDIRMA</b>		
Döşeme Cinsi	EN ISO 10582	Heterojen Kompakt Esnek Zemin Kaplaması
Kullanım Sınıfı	EN ISO 10874	Konut: 23 Ticari: 34 Endüstriyel: 43
<b>TEKNİK ÖZELLİKLER</b>		
Toplam Kalınlık	EN ISO 24346	2.5 mm
Aşınma Tabakası Kalınlığı	EN ISO 24340	0.7 mm
Toplam Ağırlık	EN ISO 23997	3.950 g/m <sup>2</sup>
Aşınma Tabakası Bağlayıcı İçeriği	EN ISO 10582	Tip I
Ebatlar	EN ISO 24342	<b>Standart Formatlar</b> Plank 10 x 50 cm 75 plank/kutu = 3.75 m <sup>2</sup> 16,66 x 100 cm 22 plank/kutu = 3.67 m <sup>2</sup> 12,5 x 122 cm 24 plank/kutu = 3.66 m <sup>2</sup> 20 x 122 cm 15 plank/kutu = 3.66 m <sup>2</sup> Karo 25 x 50 cm 30 karo/kutu = 3.75 m <sup>2</sup> 50 x 50 cm (taş dizayn için) 15 karo/kutu = 3.75 m <sup>2</sup> 50 x 100 cm* (taş dizayn için) 7 karo/kutu = 3.5 m <sup>2</sup> 100 x 100 cm* (taş dizayn için) 70 karo(min. Sipariş =70 m <sup>2</sup> ) 100 x 150 cm* (taş dizayn için) 47 karo(min. Sipariş =70 m <sup>2</sup> ) <b>Özel Formatlar</b> Küçük altıgen 20x23.094 60 plank/kutu = 2.08 m <sup>2</sup> Büyük altıgen 33.33x38.486 20 plank/kutu = 1.92 m <sup>2</sup> Sol&Sağ balıksırtı 8.33x38.486 80 plank/kutu = 2.56 m <sup>2</sup>
Yüzey Güçlendirme (PUR)		Var - TopCleanXP™
Derzli Kenar		Yok
<b>TEKNİK PERFORMANS</b>		
Boyutsal Stabilite	EN ISO 23999	≤ % 0.10
Isıya Maruz Bırakıldıktan Sonra Bükülme	EN ISO 23999	≤ 2 mm
Yangın Direnci	EN 13501-1	Bfl s1 : Beton üzerinde
Kalıcı Batma	EN ISO 24343-1	≤ 0.05 mm
Mobilya Ayağı ile Aşınma	EN 424	Zarar vermez
Sandalye Tekerlekleri ile Aşınma	ISO 4918 - EN 425	Zarar vermez
Darbe Sesi Emme	EN ISO 717-2	ΔLw = 2 dB
Oda İçi Ses Emme	EN ISO 31-074	Sınıf C L <sub>n,e,w</sub> < 85 dB
Termal Direnç	EN ISO 10456	0.02 m <sup>2</sup> K/W
Renk Değişimi (Solmazlık)	EN ISO 105-B02 (Metod 3a)	≥ 6
Kimyasal Direnç	EN ISO 26987	Yüksek Direnç
Kayma Direnci	DIN 51130 EN 13893	R9 μ≥0.30
Statik Elektriksel Yükleme	EN 1815 EN 1081	< 2 kV (beton üzerinde) > 10 <sup>9</sup> Ω
Sıyırılma Mukavemeti	EN ISO 24345	≥ 50N/50mm
Yerden Isıtma		max. 27 <sup>0</sup> ye kadar uygun

Bu teknik föydeki bilgiler ürünü geliştirme amaçlı olarak değişiklik gösterebilir. (01/18)

Uygulama, temizlik ve bakım gibi konularda Tarkett'in talimatlarına uyulmalıdır.

Lütfen bu talimatlar için Tarkett Aspen'le irtibat kurunuz.

CUSTOMS TARIFF : 4820 5000 00



# Tarkett